Техническая карта

Дата актуализации: 2019-11-17

MALCHEM
АНТИКОРРОЗИОННЫЕ КРАСКИ

МАЛЬКОР А (MALKOR A)

ГРУНТОВКА КРАСКА АНТИКОРРОЗИОННАЯ АЛКИДНАЯ, НЕ СОДЕРЖАЩАЯ ХРОМАТОВ

Цвета: красный оксидный, черный, серый светлый, белый

База: тощая алкидная смола

Применение: для антикоррозионной защиты стальных и чугунных поверхностей, эксплуатируемых в условиях городской и промышленной атмосферы

Характеристика: главные достоинства краски: быстрое высыхание, а также очень хорошая антикоррозионная защита благодаря содержанию фосфатного пигмента. Продукт проверенный и одобренный промышленными получателями.

Подготовка основания: стальные поверхности, очищенные до степени чистоты как минимум St 2 согласно PN--EN ISO 8501-1:2008, поверхность должна быть сухой, без жира и пыли.

Разбавление: разбавителем для хлоркаучуковых продуктов производства МАЛЬХЕМ

Нанесение: кистью, валиком, распылением (пневматическим или гидродинамическим) или посредством погружения.

Условия во время малярных работ:

- минимальная температура проведения малярных работ +5°C

Рекомендуемое количество слоев: 1-2

Избранные технические параметры:

вязкость, чашка Форда № 4 при темп. 20+ /-2°C, с	80-150
плотность, г/см^3, (около)	1,3
ЛОВ, г/л	500
содержание растворителей, весовой %	40
- содержание нелетучих веществ, объемный %	50
температура воспламенения, °C, не менее, чем	24
толщина слоя, мкм (в мокром виде)	80
толщина слоя, мкм (после сушки)	40
теоретический расход, дм^3/м^2	0,08
теоретический расход, кг/м^2	0,1

Время высыхания (при темп. 20+/-2°C и относительной влажности 55+/-5%)

- степень 1 (пылесухость), ч	1
- 4 степень, ч	3
- полное высыхание, ч	72

для нанесения очередных слоев

- грунтовки, ч	2
- фталевой эмали МАЛЬЛАК (MALLAK), ч	0,3
- хлоркаучуковой эмали ХЫПАМАЛЬ (HYPAMAL), ч макс. 4 или по истечении 72	
- поливиниловой эмали общего применения, ч	48

Указанные параметры могут изменяться вместе с изменением условий окружающей среды, количества и толщины слоев.

Последующая окраска: алкидные, хлоркаучуковые и поливиниловые эмали

Хранение: в закрытых емкостях вдали от огня и источников тепла. Хранить детей от доступа к продукту.

Температура хранения - от 5°C до 30°C.

Стандарт: PN-C-81901: 2002. Продукт должен отвечать требованиям стандарта в течение 18 месяцев от даты производства.

Внимание: Продукт содержит вредные летучие вещества. В закрытых помещениях можно применять только с исправной вентиляцией.

Приведенная выше информация основана на наших актуальных знаниях и опыте. Мы предоставляем эту информацию добросовестно. Однако, с учетом разнообразия методов и условий нанесения следует ее проверять для конкретных применений. Поэтому исключается ответственность и обязательства производителя за условия, не изложенные в действующем стандарте.